



# Film LARGA DURACION REFRESH

ANCHOS DISPONIBLES 6.20, 8.20 mts  
CALIBRE 800 Galgas



Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda [www.popusa.com.mx](http://www.popusa.com.mx)

Fabricado con nuestra exclusiva formulación **alianza** y con tecnología de coextrusión; con excelentes propiedades mecánicas y de alta duración a la intemperie obteniendo así un producto ideal para las condiciones climatológicas de México.

Las propiedades más destacadas de la cubierta Refresh **alianza** es el reducir el calentamiento excesivo durante el día, en las horas de más calor del orden de 3.5 °C; teniendo como resultado una reducción en el número de hortalizas que puedan perderse por el exceso de calor.

Las propiedades que brinda nuestra exclusiva formulación **alianza** dan como resultado el beneficio de adquirir un producto muy superior a los existentes en el mercado.

**Te sugerimos comparar antes de comprar.**



**CAPA EXTERNA**



**CAPA INTERNA**



	VALOR	UNIDAD	NORMA
ESPESOR	200	micras	ISO 4953
PROPIEDADES MECÁNICAS			
CARGA EN ROTURA			
D.M.	19	N/mm	ISO - 527
D.T.	20	N/mm	ISO - 527
ALARGAMIENTO EN ROTURA			
D.M.	550	%	ISO - 527
D.T.	650	%	ISO - 527
TRACCIÓN PUNTO FLUENCIA			
D.M.	14	Mpa	ISO - 13206
D.T.	12	Mpa	ISO - 13206
RESISTENCIA AL RASGADO			
D.M.	3,700	gr/mm	UNE 53.320
D.T.	6,600	gr/mm	UNE 53.320
RESISTENCIA AL IMPACTO			
CARA	680	gr	ISO 7765
PROPIEDADES OPTICAS			
TRASMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	70	%	EN 2155
TRASMITANCIA A LA LUZ I.R. (TERMICIDAD)	22	%	EN 13206
DIFUSION DE LUZ VISIBLE	40	%	EN 2155
REFLECTANCIA VISIBLE	-	%	
PROPIEDADES DE DURACIÓN Y RESISTENCIAS			
ENVEJECIMIENTO ACCELERADO	>1,500	horas	UNE 53104
VIDA UTIL MÍNIMA ESTIMADA	36	meses	UNE 53104
AZUFRE	2,000 ppm		
CLORO	150 ppm		

PUBLICACIÓN A TÍTULO ORIENTATIVO  
MARGEN ERROR MAXIMO PERMITIDO POR EL CEPLA Y EANOR 10%